

FICHA TÉCNICA

04FR400-FILM RETRACTILAR MANUAL 23MY 50X175

DESCRIPCIÓN

Film extensible manual cast a 3 capas transparente.

COLORES Y MEDIDAS

ANCHO:	500 mm
LARGO:	180 mm
DÍAMETRO DEL	50 mm
MANDRIL: COLOR:	Transparente

CARACTERÍSTICAS

ESPESOR:	23 μ	
PESO BRUTO APROXIMADO Y	2,2 Kg	
ORIENTATIVO: PESO DEL MANDRIL	300 gr	
ORIENTATIVO: COMPOSICIÓN:	LLDPE	
RESISTENCIA AL IMPACTO (DART TEST):	72 gr	Método ASTM D1709
ELONGACIÓN A LA ROTURA :	450%	Método ASTM D882
ELONGACIÓN A LA ROTURA TRANSVERSAL:	115%	Método ASTM D882
FUERZA EXTENSIBLE LONGITUDINAL AL CEDER:	6 N/mm ²	Método ASTM D882
FUERZA EXTENSIBLE TRANSVERSAL AL CEDER:	5 N/mm ²	Método ASTM D882
FUERZA EXTENSIBLE A LA RUPTURA LONGITUDINAL:	27 M Pa	Método ASTM D882
FUERZA EXTENSIBLE A LA RUPTURA TRANSVERSAL:	20 M Pa	Método ASTM D882
RESISTENCIA (ELMENDORF) AL RASGADO	1560 mN	Método ASTM D1922
LONGITUDINAL: RESISTENCIA (ELMENDORF) AL	2450 mN	Método ASTM D1922
RASGADO TRANSVERSAL: CARGA MÁXIMA DEL		
PALET:	800 kg	

ACONDICIONAMIENTO

TIPO DE PALET:	-
FLEJADO:	-
CANT. POR PALET:	- uds
CANT. POR BASE:	- uds
CANT. POR	6 uds
PAQUETE: CANT.	- uds
POR ALTURA:	- uds

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536
Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid
T. 902.880.030 F. 902.880.031
kovalam@kovalam.es
www.kovalam.es

Última Revisión:

18/02/2022