

FICHA TÉCNICA

KOVAEPOXY-SELLADOR DE SUELOS RESINA EPOXY

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento acrílico coloreado, en base acuosa de un solo componente para lade decoración y antipolvo para exteriores e interiores sobre soportes de hormigón y cementosos, ideal para aparcamientos con tráfico ligero, aceras, isletas, etc. Producto de un solo componente en base acuosa, con muy buena resistencia a la abrasión y a los rayos UV. No se decolora resistente al petróleo y al derrame de aceites con un elevado poder de cubrición. Impermeable al agua de lluvia pero permeable al vapor de agua. Apto para el pintado de paredes y suelos. Esta pintura ha superado con éxito los siguientes ensayos basados en la norma UNE 48244:2007 "Pinturas y barnices: Recubrimiento en emulsión acuosa para hormigón y albañilería en exteriores" (certificación oficial Applus): Determinación y clasificación de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad) según norma UNE-EN ISO 7783-2:1999. Determinación y clasificación del índice de transmisión de agua líquida según norma UNE-EN 1062-3. Resistencia a los álcalis según norma UNE 48244 ap. 7.5. Adherencia. Método de tracción según norma UNE-EN ISO 4624.

INFORMACIÓN GENERAL

Impermeable al agua pero permeable al vapor agua (transpirable). Alta resistencia al frote húmedo por lo que además de ser adecuado para el pintado de fachadas, en interiores en zona susceptibles de ensuciarse a menudo. Colores inalterables a la luz. Alta resistencia a las inclemencias del tiempo que nos aseguran una larga durabilidad del revestimiento.

NOTA IMPORTANTE: PARA QUE SE CUMPLAN TODAS ESTAS ESPECIFICACIONES ES BUEN ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SELLAR, FIJAR, O QUITAR PINTURAS EN MAL ESTADO CUANDO SE TRATA DE REPINTADOS.

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

SOPORTES

Todos los materiales usados normalmente en la construcción (yeso, cemento, etc.). La superficie a recubrir debe ser dura y firme y estar limpia de polvo, grasas o residuos de pintura viejas mal adheridas. Superficies nuevas: Aplicar la primera mano diluida un 10% en agua. Superficies muy absorbentes o pulverulentas: Sellar con Fijador Acrílico al agua. Superficies viejas: Cepillar para eliminar las partes sueltas e imprimir con Fijador acrílico al agua. Superficies pintadas a la cal: Eliminar o sellar con fijador acrílico al agua.

MÉTODO DE APLICACIÓN Brocha, rodillo o pistola airless

DILUCIÓN

Aplicar 2-3 capas. Sobre soportes porosos se recomienda aplicar una primera capa a modo de imprimación diluida al 10% en peso de agua, para que el producto penetre en los poros. El producto se suministra listo para su uso y sólo debe ser agitado. Aplicar mediante rodillo de pelo corto o medio brocha. Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo con agua.

RENDIMIENTO

8 - 9 m²/lt. (para un grosor de capa de 45-50 micras secas, siendo recomendable un acabado de 90-100 micras secas (112 - 137 micras húmedas) aplicadas en dos capas) 2 horas, repintado 6 horas

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No se deberá aplicar cuando durante la aplicación o el secado se prevean temperaturas inferiores a +5°C. SECADO (20 -25 °C)

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.