

FICHA TÉCNICA

KOVAPLAS1-PINTURA PLASTICA BLANCA

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA:

Pintura plástica acrílica de excelente aplicación, cubrición y rendimiento. Buena blancura y resistencia al frote. No salpica. Exterior en climas benévolos.

USOS

Interior Cemento Paredes de Ladrillo u otros materiales tendientes a dejar marcas o manchas al ser pintados Hormigón Ladrillo Bricolage

PROPIEDADES

- Buena lavabilidad
- Control específico de tintado, opacidad, relación de contraste y floculación, para garantizar la adecuada utilización del sistema
- Sus controles permiten reproducir fielmente las partidas realizadas con máquinas tintométricas
- Buena aplicabilidad
- No amarillea
- Inodoro una vez seco
- Buena adherencia
- Buena cubrición
- Certificación Euroclases según norma UNE EN 13501-1:07: A1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color

	KOVAPLAS1
Acabado	Mate
Peso específico	1,56 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	115 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	43 ± 1
Sólidos en peso	65 ± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 0,66 g/l
Rendimiento aprox. por mano	11-13 m²/L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1 h. Lavado: 25-30 días
Repintado	(20°C HR: 60%): 3-4 h
Colores	Bases BL, TR, IN. Colores propios del Sistema Tintométrico
Lavabilidad	CLASE 3
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).

Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo

Neutralizar las superficies alcalinas.

- 4.En superficies pulidas: lijar para abrir el poro.
- 5.Limpiar el soporte de productos extraños
- 6.Fijar los soportes deleznales con Emulsion Fijadora o Fijamont
- 7.Masillar los defectos del soporte (ver en familia 6).

Yeso

- 1.Esperar hasta que esté bien seco (max.20% humedad).
- 2.Eliminar del soporte productos extraños
- 3.Eliminar eflorescencias.
- 4.Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del producto.
- 5.En superficies pulidas: lijar para abrir el poro.
- 6.Fijar los soportes deleznales con Emulsion Fijadora o Fijamont
- 7.Masillar los defectos del soporte (ver en familia 6).

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
5. Tratar con Montolimp los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.

Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	5-20%
Rodillo	5-20%
Pistola air less	5-30%
Pistola air mix	5-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	5-30%

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536

Avda. Bruselas, 15 Planta 2

28108, Alcobendas Madrid

T. 902.880.030 F. 902.880.031

kovalam@kovalam.es

www.kovalam.es

Última Revisión:

18/02/2022