

FICHA TÉCNICA

KOVATIXO-PINTURA TIXOTROPICA ANTIHUMEDAD

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura muy transpirable, en medio solvente "desodorizado", que permite la evaporación del agua ocluida, incluso sobre soportes húmedos.

USOS

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Hormigón

Humedad

Soportes con humedad capilar

PROPIEDADES

- Adherencia
- Aplicabilidad Óptima
- Poder de penetración
- Transpirable al vapor de agua.
- No hace falta lijar para repintar: Mantenimiento económico - Inodoro una vez seco.
- Favorece el equilibrio hídrico con el Ambiente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	KOVATIXO
Acabado	Mate
Peso específico	1,42± 0,05 kg/l
Viscosidad	112 +/- 20 KU
Sólidos en volumen	52± 1
Sólidos en peso	75± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):381,04 g/l
Rendimiento aprox. por mano	3-6 m²/L
Secado tacto	(20°C, HR: 60%): 2-4 horas
Repintado	(20°C, HR: 60%): 24 horas
Colores	Blanco

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Eliminar posibles eflorescencias y neutralizar las superficies alcalinas.
- Aplicar sobre soportes bien desengrasados y sin polvo.
- Masillar con Masilla adecuada los posibles defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastos en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

Restauración y mantenimiento

- 1 -Eliminar las pinturas viejas mal adheridas.
- 2 -Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una perfecta adherencia.

- 3 -En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de proceder a su repintado.
- 4 -En los soportes pintados, la transpiración dependerá, como es lógico, de la transpiración de las antiguas manos.
- 5 -Masillar con plaste los defectos del soporte (ver familia PREPARACION DE FONDOS, las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una correcta elección.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar siguiendo las normas marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación. -Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1412, 1401, 1402, 1405, 'Símil Aguarrás

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	al uso
Rodillo	al uso
Pistola air less	10-25%
Pistola air mix	10-25%
Pistola aerográfica	10-25%
Turbo baja presión	10-25%

Obra nueva

MAX

STD Fijador

SISTEMA

Obra vieja pintada interior en mal estado

Soporte enmohecido

Procesos por tipo de soporte **MAX** Fijador

MAX Montolimp+ Fijador

Imprimación **STD**

STD montolimp

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536

Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid

T. 902.880.030 F. 902.880.031

kovalam@kovalam.es

www.kovalam.es

Última Revisión:

18/02/2022